

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1K QuickPrime Off White 42R / Medium Grey 44R / Dark Grey 46R es una imprimación fosfatante universal, que se suministra en envases de aerosol de 400 ml. Diseñada para su aplicación sobre pequeños descubiertos del lijado, incluso sobre metal desnudo. Forma parte del sistema ValueShade, que ofrece el fondo óptimo para una mayor cubrición con cualquier color de acabado.

Imprimación fosfatante universal ValueShade

CARACTERÍSTICAS

- 01** Adecuada para aislar pequeños descubiertos del lijado.
- 02** Disponible en gris muy claro, gris y gris oscuro.
- 03** Ofrece muy buena resistencia a la corrosión.
- 04** Se puede utilizar como imprimación no lijable.
- 05** Forma parte del sistema ValueShade.
- 06** Excelentes propiedades fosfatantes sobre metales ferrosos lijados y aleaciones ligeras, excepto acero inoxidable.

FICHA TÉCNICA

42R - 44R - 46R


1K QUICKPRIME



Preparación del producto - aplicación ESTÁNDAR




Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.




Pequeñas zonas lijadas hasta la chapa, p.ej. en bordes y esquinas.
Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Imprimación de origen OEM (e-coat), limpia y matizada



Agitar antes de usar. (durante al menos 2 minutos)
Después de agitar, hacer una prueba de pulverización.



No es aplicable




1 - 3 manos

evaporación final: 15 min - 8 h



Si desea, lijar suavemente con una almohadilla suave ultra fina.



Aparejo 2K
Bicapas Centari + barniz
Acabado 2K

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(e)(840) 695: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(e))) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 695 g/li.

FICHA TÉCNICA

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



Productos

42R 1K QuickPrime - VS2

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 μm por mano



Después de usar, colocar el envase hacia abajo y presionar brevemente la boquilla para limpiarla.

Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- No recubrir con productos de poliéster, epoxy o base agua.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.